



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

### ЛАК «АКВАЛАК»

Для лакирования стен бань и помывочных, потолков, различных деревянных конструкций (за исключением пола). Стоек к повышенным температурам.

**Подготовка поверхности:** окрашенные поверхности должны быть сухими, чистыми и свободными от жирных пятен. Относительная влажность древесины не должна превышать 16 %.

**Условия работы:** температура поверхности и окружающей среды должны быть не ниже +8°C. Оптимальные условия эксплуатации при температуре 20°C и 65% относительной влажности.

**Применение:** хорошо перемешать. Лакировать в 2-3 слоя кистью, валиком или распылителем. Время между нанесением слоев – не менее 6 часов.

**Время высыхания:** 12 часов при температуре воздуха 20°C и относительной влажности 65%.

**Очистка инструментов:** инструменты промывают в воде сразу же после использования.

**Условия хранения и транспортировки:** В плотно закрытой таре. Не хранить при температуре ниже 5°C или выше +30°C. Беречь от замерзания! ХРАНИТЬ в недоступном для детей месте!

**Безопасность работы:** при попадании в глаза обильно промыть проточной водой, обратиться к врачу. Не выливать в канализацию.

**Срок годности:** 18 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.